

AQUASeal® Pafuki

Apraksts

AquaSeal® Pafuki ir ūdens bāzes pildvielas šķīdums koka vai šuvju špakteles pagatavošanai. AquaSeal® Pafuki tiek izmantots visu veidu koka virsmu, piemēram, cietkoksnes un parketa grīdu, šuvju un plaisu aizpildīšanai.

Sertifikāti/Apstiprinājumi



Giscode: W2+
Emicode: EC1
ATFA: Atbilstošs
NWFA: Atbilstošs
MFMA: Atbilstošs
Breeam: Atbilstošs

Uzklāšana

AquaSeal® Pafuki tiek sajaukts lietošanai gatavā špakteles masā. Ieteicams izmantot vairāku disku slīpmašīnas (piemēram, Trio vai Quattro) smalkās 80. graudainības pakāpes slīpēšanas putekļus. Šim nolūkam nav piemēroti putekļi, kas rodas no garenvirziena slīpēšanas ar slīpmašīnu. Šuves līdz maks. 2 mm platas, ar špakteļlāpstiņu bagātīgi jāpiepilda ar gatavo masu. Špakteles maisījumi, kas satur nepietiekamu daudzumu slīpēšanas putekļu, žūšanas laikā nosēžas šuvēs. Ja maisījuma sastāvā ir pārāk daudz slīpēšanas putekļu, sāķere starp pildvielu un koksni pēc izžūšanas var būt nepietiekama, tāpēc nākamās slīpēšanas laikā pildviela tiek izrauta no šuvēm.

Ar slīpēšanas putekļiem sagatavoto pastu, ja iespējams, ātri un pilnībā jāizklidē ar BergerTool AquaSeal® Trowel špakteļlāpstiņu (nerūsējošā tērauda). Pēc nožūšanas tiek veikta pēdējā smalkā slīpēšana. Šis smalkās slīpēšanas mērķis ir nodrošināt, ka uz grīdas virsmas nepaliek nekādi atlikumi.

Ar AquaSeal® Pafuki apstrādātu grīdu var pārklāt ar jebkuru no mūsu apdares līdzekļiem. Visos gadījumos ir jāpārlicinās, ka masa ir kārtīgi viscaur izžuvusi!

Koksnes špaktele jāsaģatavo tvertnē tā, lai koksne nerastos pleķi. Vienmēr izmantojiet no apstrādājamās grīdas slīpēšanas iegūtos putekļus.

Šuves, kas platākas par 2 mm, pirms apstrādes ar koksnes špakteļi jāaizpilda ar koka skaidām vai citiem piemērotiem materiāliem, piemēram, AquaSeal® PAK-Stop un AquaSeal® FlexFill Color. Slīpēšanas putekļiem un remontējamām virsmām jābūt bez vaska un netīrumiem.

Žūšana

Standarta klimatiskajos apstākļos (23 °C temperatūrā / 50 % relatīvā mitruma apstākļos) virsmu var slīpēt pēc aptuveni 30–45 minūtēm, lielas šuves un dobumi var aizkavēt žūšanu. Neslīpējiet, pirms virsma nav pietiekami sausa.

Patēriņš

Atkarībā no grīdas virsmas un metodes:

1 ar špakteļlāpstiņu uzklāta kārtā:
aptuveni 50 ml/m², attiecīgi aptuveni 20 m²/l (600–800 ft²/gal)

Atkarībā no šuvju veida un izmēra patēriņš var palielināties.

Uzglabāšana/transportēšana

Orģināla un neatvērta iepakojuma uzglabāšanas laiks ir vismaz 15 mēneši ar nosacījumu, ka materiāla transportēšana un uzglabāšana tiek veikta vēsos un sausos apstākļos, tiek nodrošināta aizsardzība pret sasalšanu.

Vispārīga piezīme

Pirms šī produkta apstrādes lūdzam rūpīgi izlasīt instrukciju. Šis Berger-Seidle produkts jāapstrādā kvalificētam parketa klāšanas speciālistam, kam ir paredzēta šī pamācība. Darbības jāveic saskaņā ar amata noteikumiem, mūsdienīgām metodēm un standartiem un noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kurā tiek izmantots produkts. Jāievēro DIN 18356 "Parketa un koka segums" un DIN 18365 "Grīdas seguma darbs" specifikācijas, TKB, BEB, CTA un BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik informācijas lapas un tehniskā informācija. Klientam ir jābūt informētam par produkta tīrīšanas un kopšanas specifikācijām. Jebkāds izmantošanas veids, kas neatbilst Berger-Seidle norādītajam, tiek uzskatīts par neatbilstošu. Par nepareizu lietošanu un šajā rokasgrāmatā sniegto norāžu neievērošanu pamatā atbild darbu veicējs, kā rezultātā tiek izslēgta ražotāja atbildība un garantija. Pirms produkta lietošanas pienācīgi un profesionāli jāpārbauda vispārīgie lietošanas nosacījumi

Iekšējā atsauce

Jāievēro šādas tehnisko datu lapas:

- Vispārīgi lietošanas norādījumi cietkoksnes grīdas apdares produktiem.
- Pārklāto/ēloto grīdas segumu tīrīšana un kopšana.
- Identifikācijas un drošības instrukcijas (MSDS).

* Ja tehnisko datu lapas saturs atšķiras no citiem drukātajiem materiāliem, piemēram, etiķetēm, vienmēr par spēkā esošu tiek uzskatīta aktuālā, mājaslapā publicētā tehnisko datu lapas versija. Drukātie materiāli vienmēr tiek pielāgoti, veicot atkārtotus izdevumus