

BERGERBOND PRIMER D

Apraksts

Bergerbond Primer D ir zema emisiju līmeņa grunts uz augstas kvalitātes sintētisko sveķu dispersiju bāzes, un tā paredzēta tikai izmantošanai zem mūsu BergerBond adhezīviem. Koncentrētā piegādes forma ļauj to izmantot dažādos veidos – kā grunti, lai pielāgotos pamata materiālu absorbētspējai, kā grunti un aizsarglīdzekli pret mitrumu pirms špakteles uzklāšanas un kā elastības uzlabošanas piedevu mūsu PeraPlan pildvielām.

Tehniskie dati

Krāsas tonis: zaļš
Piemērots grīdā iepildītam siltinājumam: jā

Sertifikāti/Apstiprinājumi



Giscode: D1
Emicode: EC1
ATFA: Atbilstošs
NWFA: Atbilstošs
MFMA: Atbilstošs
Breeam: Atbilstošs

Īpašas piezīmes

Neizmantojiet BergerBond Primer D, ja temperatūra ir zemāka par +15 °C vai rel. mitrums pārsniedz 65%. Aukstajā sezonā adhezīvam, gruntij un grīdas seguma elementiem jānodod laiks, lai sasniegtu tādu pašu temperatūru.

Lietojums

Pirms lietošanas rūpīgi sakratiet BergerBond Primer D. Atkarībā no izmantošanas metodes atšķaidiet ar ūdeni.

Izmantošana neatšķaidītā veidā uz visiem blīvajiem pamata materiāliem, piemēram, keramiskajām flīzēm, skaidu plāksnēm, koka pamata materiāliem.

Sajaucot ar ūdeni attiecībā 1:1, uzklāt uz kalcija sulfāta sasaistītiem pamata materiāliem, lai pēc tam izlīdzinātu, un uz cementējošiem izlīdzinošiem savienojumiem.

Uzklājot grunti uz kalcija sulfāta sasaistītiem pamata materiāliem, jums pirms parketa līmēšanas jāveic apstrāde ar parketi piemērotu pildvielu.

Sajaucot ar ūdeni attiecībā 1:3, uzklāt uz cementa grīdu izlīdzinošās masas.

Uzklājot grunti ar rullīti, otu vai gumijas tīrītāju, nodrošiniet, lai tā tiktu izklāta vienmērīgi. Nepieļaujiet peļķu veidošanos!

Atkarībā no pamata materiāla absorbēšanas spējām to var būt nepieciešams uzklāt divās kārtās.

Špakteleļu elastības uzlabošana

Izdošanas datums 10.2023. – Lapa 1 no 2

Papildus ūdenim 25 kg pildvielas jāpievieno 1 l Bergerbond Primer D, iepriekš konsultējoties ar uzklāšanas tehnoloģiju departamentu.

Patēriņš

50–100 g/m² (400–800 kvadrātpēdas/galons) atkarībā no pamata materiāla absorbēšanas spējas.

Žūšana

- cementa pamata materiāli:
aptuveni 10 min.
- neabsorbējoši vai mazliet absorbējoši pamata materiāli:
aptuveni 15–30 min.
- koka pamata materiāli un skaidu plāksnes:
aptuveni 4 h
- cementa pildvielas uz kalcija sulfāta sasaistītiem pamata materiāliem:
aptuveni 24 h

Pirms turpmākas grunts apstrādes gruntij jānožūst!
Visi dati ir balstīti uz standarta klimatu (23 °C/50% gaisa rel. mitrums).

Ja apstākļi atšķiras no šī standarta, atšķirsies arī laika periodi!

Pagrīda

Pagrīdai jābūt tīrai (bez piesārņojuma), sausai (pastāvīgi sausai!), cietai, gludai un bez plaisām. Jāievēro DIN 18356 „Koka grīdas seguma darbi”, resp. DIN 18367 „Koka bloku darbi”, prasības.

Atdalošās un saķepinošās kārtas, vecas līmes paliekas un citi pagrīdai vāji piesaistīti materiāli ir pilnībā jānoņem, veicot atbilstošus pasākumus.

Kalcija sulfāta sasaistītas grīdu izlīdzinošās masas pirms turpmākas apstrādes jānoslīpē ar smilšpapīru, slīpēšanas putekļi jānotīra. BergerBond Primer P vai BergerBond Primer E jāizmanto tieši sasaistei ar mūsu BergerBond adhezīviem.

Vecās grīdas, konkrēti, neabsorbējošas virsmas (piemēram, keramiskās flīzes), rūpīgi jānotīra (pamata tīrīšana) un jānoslīpē ar smilšpapīru.

Uzglabāšana/transportēšana

Var uzglabāt vismaz 15 mēnešus, skaitot no izgatavošanas datuma, ja transportēšana un uzglabāšana tiek veikta vēsos un sausos apstākļos un ja nav atvērts oriģinālais iepakojums. Sargāt no sala!

Vispārīga piezīme

Lūdzu, pirms šī produkta apstrādes rūpīgi izlasiet norādes. Šis Berger-Seidle produkts jāapstrādā kvalificētam parketa klāšanas speciālistam, kam ir paredzēta šī rokasgrāmata. Darbības jāveic saskaņā ar amata noteikumiem, mūsdienīgām metodēm un standartiem un noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kurā tiek izmantots produkts. Jāievēro

BERGERBOND PRIMER D

DIN 18356 „Parketa un koka segums” un DIN 18365 „Grīdas seguma darbs” specifikācijas, TKB, BEB, CTA un BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik informācijas lapas un tehniskā informācija. Klientam ir jābūt informētam par produkta tīrīšanas un kopšanas specifikācijām. Jebkādas izmantošanas veids, kas neatbilst Berger-Seidle norādītajam, tiek uzskatīts par neatbilstošu. Par nepareizu lietošanu un šajā rokasgrāmatā sniegto norāžu neievērošanu pamatā atbild darbu veicējs, kā rezultātā tiek izslēgta ražotāja atbildība un garantija. Pirms produkta lietošanas pienācīgi un profesionāli jāpārbauda vispārīgie lietošanas nosacījumi.

Iekšējā atsauce

Jāievēro šādas tehnisko datu lapas:

- Vispārējie parketa un grīdas seguma adhezīvu lietošanas ieteikumi
- Marķēšanas un drošības rekomendācijas (MSDS)
- Parketa un grīdas segumu ražotāju uzstādīšanas norādes un spēkā esošie standarti

* Ja tehnisko datu lapas saturs atšķiras no citiem drukātajiem materiāliem, piemēram, etiķetēm, vienmēr par spēkā esošu tiek uzskatīta aktuālā, mājaslapā publicētā tehnisko datu lapas versija. Drukātie materiāli vienmēr tiek pielāgoti, veicot atkārtotus izdevumus.